


# TRACY



 2011.01-211.17

Skład   Composition	95% PES, 5% COT
Gramatura   Weight	420 g/m <sup>2</sup> ± 5%
Szerokość   Width	142 ± 3 cm
Rodzaj   Type	tkanina   woven fabric
Grupa asortymentowa   Brand	tkaniny obciowe   upholstery fabric

	<b>Odporność na ścieranie</b>   Abrasion resistance PN-EN ISO 12947-2:2017-02	25 000 suwów/rubs	B	<b>Konserwacja</b> Maintenance       
	<b>Mechacenie i pilling</b>   Fuzzing and pilling PN-EN ISO 12945-2:2002	5	A	
	<b>Przesunięcie w szwie</b>   Seam slippage PN-EN ISO 13936-2:2005	4   osnowa   warp 3   wątek   weft	B	
	<b>Tarcie mokre</b>   Wet rubbing PN-EN ISO 105-X12:2016-08	4-5	A	
	<b>Tarcie suche</b>   Dry rubbing PN-EN ISO 105-X12:2016-08	5	A	
	<b>Odporność wybarwień na światło</b>   Colour fastness to artificial light PN-EN ISO 105-B02:2014-11 metoda 2	6	A	
	<b>Test papierosa</b>   Cigarette test PN-EN 1021-1:2014-12		✓	

- |  |   |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> <li>Ochrona Cleanaboo i Cleanaboo+ może ulegać osłabieniu po każdym czyszczeniu tkaniny, ale proces ten nie wpływa na jej wygląd.</li> <li>Poszczególne partie produkcyjne tkanin mogą nieznacznie różnić się odcieniem od kolorów zaprezentowanych w próbniku.</li> <li>Toptextil Sp. z o.o. nie odpowiada za uszkodzenia mechaniczne oraz wynikające z niewłaściwego użytkowania i/lub czyszczenia tkaniny.</li> <li>Efekt mechacenia i pillingu wynika z właściwości tkaniny i nie jest możliwy do całkowitego wyeliminowania. To naturalny proces podczas użytkowania tkaniny.</li> <li>W skutek tarcia o tkaninę możliwa jest migracja barwników z tkanin ciemniejszych na tkaniny jaśniejsze.</li> <li>Długotrwała ekspozycja tkaniny na promienie słoneczne może spowodować jej odbarwienia.</li> <li>Zgodnie z normą ISO 13936 prawidłowa gęstość ściegu to 33-35 przesyca na 10cm tkaniny z zachowaniem minimalnej odległości przesyca od krawędzi tkaniny wynoszącej co najmniej 1,5 cm.</li> <li>Przyjmuje się, że w zależności od rodzaju tkaniny odporność na ścieranie w zakresie 2000-4000 cykli Martindale'a odpowiada okresowi ok. 1 roku prawidłowego użytkowania mebla.</li> </ol> | <ol style="list-style-type: none"> <li>The level of Cleanaboo and Cleanaboo+ protection can decrease after each cleaning of the fabric, but the process does not affect the look.</li> <li>Respective fabric batches may differ slightly in shade from the colours presented in the sampler.</li> <li>Toptextil Sp. z o.o. is not liable for mechanical damage and such as may be attributable to the improper use and/or cleaning of the fabric.</li> <li>Bobbling and pilling are caused by the properties of the fabric and impossible to avoid entirely. This is a natural process, which occurs as the fabric is used.</li> <li>Due to friction against the fabric, colourants can migrate from darker to brighter fabrics.</li> <li>Long-term exposure to sunlight can cause discolouration.</li> <li>According to ISO 13936, the proper thickness of the bead is 33-35 of the stitching per 10 cm of the fabric with the minimum distance of the stitching from the edge of the fabric of at least 1.5 cm.</li> <li>It is assumed that depending on the type of fabric, resistance to abrasion within the scope of 2,000-4,000 Martindale cycles corresponds with the period of 1 year of the proper use of the fabric.</li> </ol> |
|--|---|